



Sikaflex®-11 FC⁺

Adeziv si sigilant elastic monocomponent

Descrierea produsului

Sikaflex®-11 FC⁺ este un sigilant si adeziv elastic, monocomponent, pe baza de poliuretan, cu intarire in prezena umiditatii din atmosfera. Se recomanda pentru aplicari atat la interior cat si la exterior.

Utilizari

Sikaflex®-11 FC⁺ este un sigilant si un adeziv potrivit pentru aplicatii diverse:

- Sikaflex®-11 FC⁺ se poate utiliza la sigilarea rosturilor orizontale si verticale, etansarea strapungerilor de tevi prin diferite straturi suport, etansari in constructii metalice sau din lemn, sigilari la instalatii de ventilatie si multe altele.
- Sikaflex®-11 FC⁺ este un adeziv cu intrebuintari multiple. Este potrivit pentru lipirea atat la interior cat si la exterior de glafuri la ferestre, pervazuri, praguri trepte, plinte, placi de protectie sau de acoperire, elemente prefabricate si multe altele .

Caracteristici / Avantaje

Sikaflex®-11 FC⁺ este:

- Mono-component, gata de utilizare
- Flexibil si elastic

Sigilant:

- Intarire fara bule
- Aderenta foarte buna pe majoritatea materialelor de constructii
- Rezistenta mecanica buna
- Rezistenta buna la factori de mediu si la imbatranire
- Tixotropic

Adeziv:

- Aplicare usoara
- Reduce zgomotul de impact si vibratiile

Informatii despre mediu

Caracteristici specifice

- Fara solvent
- Fara miros
- Ambalaje din aluminiu reciclabile (cartuse de 300 ml, unipack-uri de 600 ml)





ISEG A Certificat pentru utilizari in industria alimentara.



Evaluari specifice

	LEED® EQc 4.1	SCAQMD, Reg. 1168	BAAQMD, Reg. 8, Reg. 51
	conform	conform	conform

Date produs

Forma

Aspect / Culori	Alb, gri beton, negru, maro , bej
Ambalare	Cartuse de 300 ml / 390 gr (12 cartuse per cutie) Unipack-uri de 600 ml / 770 gr (20 unipack-uri per cutie)

Depozitare

Conditii de depozitare / valabilitate	15 luni de la data productiei, in conditii de depozitare corespunzatoare, in ambalajul original, sigilat si nedeteriorat, la loc uscat si protejat de lumina soarelui, si la temperaturi cuprinse intre +10°C si +25°C.
---------------------------------------	---

Date tehnice

Compozitie chimica	Poliuretan monocomponent cu intarire in prezenta umiditatii din atmosfera
Densitatea	~ 1.3 kg/l
Peliculizarea	~ 70 minute (+23°C / 50% r.h.)
Raport de intarire	~ 3.5 mm / 24h (+23°C / 50% r.h.)
Dimensiunea rosturilor	Latime min. = 10 mm / Latime max. = 35 mm
Proprietati de curgere	0 mm, foarte bune
Temperatura de servicii	-40°C la +80°C

Proprietati
mecanice/fizice

Rezistenta de rupere la intindere	~ 1,5 N/mm ²	(DIN 53 504)
Rezistenta de rupere la forfecare	~ 8 N/mm ²	(DIN 53 515)
Duritate shore A	~ 37 dupa 28 zile (+23°C / 50% r.h.)	(DIN 53 505)
Modulul de elasticitate E	~ 0.6 N/mm ² dupa 28 zile (+23°C / 50% r.h.)	(DIN EN ISO 8340)
Alungirea la rupere	> 700% dupa 28 zile (+23°C / 50% r.h.)	(DIN 53 504)
Revenire elastica	> 80% dupa 28 zile (+23°C / 50% r.h.)	(DIN EN ISO 7389 B)

Rezistente

Rezistenta chimica	Rezistent la apa, apa sarata, solutii alcaline diluate, mortare pe baza de ciment si detergenti diluati in apa. Nu rezista la alcool, acizi organici, solutii alcaline concentrate, acizi concentrati, hidrocarburi.
--------------------	---

Informatii despre sistem

Detalii de aplicare

Consum / proiectarea rosturilor

Rosturi :

Latimea rosturilor trebuie proiectata in functie de capacitatea de miscare a sigilantului. In general latimea rostului trebuie sa fie mai mare de 10 mm si mai mica de 35 mm. Trebuie respectat raportul dintre latime si adancime astfel: ~ 1 : 0.8 (pentru rosturi la pardoseli) si ~ 2 : 1 (pentru rosturi la fatade).

Toate rosturile trebuie proiectate si dimensionate de catre proiectant sau constructor, in concordanță cu standardele relevante, modificările ulterioare nefiind posibile după realizarea construcției. Ca baza pentru calculul latimii rostului sunt valorile caracteristice tehnice ale sigilantului de rost și materialele de construcție adiacente, expunerea elementelor de construcție, realizarea și marimea lor.

Rosturile mai mici de 10 mm sunt considerate rosturi fără miscare ele fiind doar pentru controlul fisurilor și crăpăturilor. Relevanta este temperatura în momentul aplicării sigilantului care poate influența latimea rostului (valoare de bază + 10°C).

Consum aproximativ (pentru rosturi la pardoseli)

Latime rost	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Adancime rost	10 mm	12 - 15 mm	17 mm	20 mm	25 mm
Lungime rost / 600 ml	~ 6.0 m	~ 2.5 - 3.0 m	~ 1.8 m	~ 1.2 m	~ 0.8 m
Lungime rost / 300 ml	~ 3.0 m	~ 1.5 m	~ 0.9 m	~ 0.6 m	~ 0.4 m

Latimea minima pentru rosturile perimetrale la ferestre: 10 mm

Fund de rost : folosiți doar materiale cu celule inchise, de ex. snur din spuma polietilenică

Lipire :

- În puncte:
1 cartus Sikaflex®-11 FC+ pentru 100 puncte x 3 cm
(Diametru = 3cm; grosime = 0.4cm)
- În cordoane:
1 cartus Sikaflex®-11 FC+ pentru 12 metri de cordon cu secțiunea 5 x 5 mm .
În medie 0.2 - 0.6 kg/m² în funcție de suprafața de lipire.

Calitatea stratului suport

Stratul suport trebuie să fie curat și uscat, omogen, uniform, fără praf, grăsimi sau particule friabile. Vopseaua, lăptele de ciment și alte particule neaderente trebuie îndepărtate.

Pregatirea stratului suport / Amorsare

Sikaflex®-11 FC+ are în general o aderență foarte bună pe majoritatea straturilor suport. Pentru o adeziune optimă, aplicări de înaltă performanță, pentru solicitări mari ale rostului, precum și expunerea în condiții meteo extreme, este necesară utilizarea amorselor și a produselor de curătare. Dacă există dubii, se recomandă teste preliminare înainte de aplicare.

Straturi suport neporoase:

Ceramica glazurată, aluminiu, aluminiu anodizat, inox, otel galvanizat trebuie curătate cu o laveta abrazivă după care se recomandă aplicarea activatorului Sika®Aktivator-205 folosind un servetel sau o carpu curată. Lasati să treaca aprox. 15 min pana la inceperea sigilarii.

Alte suprafete metalice care nu au fost menționate mai sus trebuie curătate cu o laveta abrazivă, după care se recomandă aplicarea activatorului Sika®Aktivator-205 folosind un servetel sau o carpu curată. Dupa un timp de asteptare de 15 min. aplicati amorsa Sika®Primer-3 N folosind o pensula .

Lasati să treaca minim 30 minute pana la inceperea sigilarii (max. 8 ore).

Pentru PVC folositi SikaPrimer-215.

Lasati să treaca minim 30 minute pana la inceperea sigilarii (max. 8 ore).

Straturi suport poroase:

Suporturile din beton, beton aerat, tencuieli pe baza de ciment, mortar, caramizi etc. trebuie amorsate cu SikaPrimer-3 N cu ajutorul unei pensule.

Asteptati cel putin 30 minute (max. 8 ore.) înainte de inceperea sigilarii.

Nota importantă:

Amorsele sunt doar promotori de adeziune. Ele nu înlocuiesc curătarea corespunzătoare a suprafetei și nici nu imbunătătesc semnificativ rezistența acestia. Amorsele imbunătătesc performanța în timp a unui rost siglat.

Consultati tabelul cu amorse Sika® Primer pentru informatii suplimentare.

Aplicari/Conditii / Limitari

Temperatura substratului	+5°C min. / +40°C max.
Temperatura ambientala	+5°C min. / +40°C max.
Continutul de umiditate al stratului suport	Stratul suport trebuie sa fie uscat
Punctul de roua	Temperatura stratului suport trebuie sa fie mai mare cu 3°C peste punctul de roua.

Instructiuni pentru aplicare

Metoda de aplicare / scule

Sikaflex® -11 FC+ este livrat gata de utilizare.

Sigilarea:

Dupa pregatirea corespunzatoare a rosturilor si a straturilor suport, introduceti snurul de rost la adancimea necesara si aplicati amorsa daca este necesar.

Introduceti cartusul in pistol si aplicati Sikaflex-11 FC+ in rost, asigurandu-vă ca face contact cu ambele margini ale rostului. Umpleti rostul, evitand antrenarea aerului.

Sikaflex-11 FC+ trebuie aplicat ferm pe marginile rosturilor pentru a obtine o adeziune optima.

Banda de mascare trebuie folosita in cazul unor exigente estetice deosebite.

Indepartati banda de mascare cat timp sigilantul este inca moale. Neteziti sigilantul cu o solutie de nivelare pentru a obtine o suprafata neteda.

Lipirea :

Dupa pregatirea stratului suport aplicati Sikaflex®-11 FC+ in cordoane sau puncte pe suprafata de lipire la intervale de cativa centimetri. Fixati elementul care trebuie lipit in pozitia dorita. Daca este necesar folositi banda dublu adeziva, pene, reazeme sau proptele provizorii pentru a tine elementul in pozitia dorita pana la intarirea finala a adezivului. Posizionarea incorecta a elementului lipit se poate remedia prin reposizionarea acestuia in cateva minute de la aplicarea adezivului. Presati ferm elementul in adeziv.

O lipire optima se va obtine dupa intarirea completa a adezivului Sikaflex®-11 FC+, si anume dupa 24 pana la 48 ore la o temperatura de +23°C si o grosime a adezivului cuprinsa intre 2 si 3 mm.

Curatarea sculelor

Toate sculele si echipamentul de aplicare se vor curata cu Sika® Remover-208 / Sika® TopClean-T imediat dupa utilizare. Materialul intarit / uscat poate fi indepartat numai mecanic.

Note despre aplicare / Limitari

Sigilantii elastic nu se pot vopsi deoarece majoritatea vopselelor au o capacitate de miscare limitata si va duce la craparea sau fisurarea acestora in timpul miscarii rostului. Vopselele compatibile pot acoperi marginile rosturilor pe distanta de max. 1 mm.

Compatibilitatea trebuie testata conform DIN 52 452-2.

Pot aparea deviatii de culoare datorita expunerii la substante chimice, temperaturi inalte, radiatii UV (in special cele pe tonuri de alb). Totusi, o schimbare a culorii nu va influenta in mod negativ performantele tehnice sau durabilitatea produsului.

Inainte de utilizarea pe piatra naturala, contactati Departamentul Tehnic al Sika Romania SRL.

Nu folositi Sikaflex®11 F C+ pentru a sigila sticla, pe straturi suport bituminoase, cauciuc natural , EPDM sau pe materiale de constructii cu surgeri de ulei, plastifianti sau solventi care pot ataca sigilantul.

Nu folositi Sikaflex®-11 FC+ pentru sigilarea piscinelor.

Nu este indicat in cazul rosturilor expuse la presiune hidrostatica sau imersate permanent.

Nu amestecati si nu expuneti Sikaflex®-11 FC+ neintarit cu substante care pot reactiona cu isocianatii, in special cu alcoolul din compozitia diluantilor, solventilor, agentilor de curatare si a substantelor folosite pentru decofrare.

Contactul cu acestea ar putea interfera sau impiedica intarirea produsului.

Construction



Sika Romania SRL
Sediul central:
Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4
Tel: +40 268 406 212
Fax: +40 268 406 213
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

Nota Toate datele tehnice din aceasta fisa tehnica de produs se bazeaza pe teste de laborator. Datele reale pot varia din cauza unor imprejurari in afara controlului nostru.

Restrictii locale Va rugam sa retineti faptul ca performantele acestui produs pot fi diferite de la o tara la alta, ca urmare a unor reglementari locale specifice. Va rugam sa consultati Fisa Tehnica a Produsului pentru descrierea exacta a domeniilor de aplicare.

Informatii referitoare la sanatate si siguranta Informatii detaliate referitoare la siguranta utilizarii, depozitare si decantarea substantelor chimice precum si masuri de precautie: informatii fizice, toxice si ecologice pot fi obtinute din fisa de securitate a produsului.

Prevederi legale Informatiile si, in mod particular, recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika® sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adevarat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi supor si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop. Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenziile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.

